

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Дука ди Венеция INT/dv/02

Технические характеристики

ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ и его декоративные переходы без рисунка являются плодом исследований и опыта, накопленного за годы поиска в области античных декоративных техник, актуальных и в третьем тысячелетии. ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ доступен в широкой гамме цветов. Его можно узнать по гармоничному сочетанию цветов, создающему «краску без рисунка». Уникальный триумф хроматических оттенков вселяет в стены жизнь и наделяет их энергией. Продукт просто наносится на специальную грунтовку, не образуя швов. ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ гарантирует долговечный и элегантный декор. Продукт моющийся, высоко паропроницаемый, имеет слабый запах, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Декор для внутренних стен в помещении.

Подготовка подложек

Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны.

В случае отслаивающихся, неплотных подложек или подложек со старыми красками тщательно очистить и выровнять поверхность, затем нанести один слой продукта Crilux или Neofix компании Oikos.

Согласно необходимости, нанести один или два слоя Fondo Murales компании Oikos для получения белой однородной поверхности.

Способ нанесения

Неравномерно большой кистью в отдельных местах нанести продукт ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ, разведенный на 10 - 15% водой. Затем сразу же приступить к обработке всей поверхности круговыми движениями синтетической губкой.

Технические характеристики: нанесение

Разведение: на 10 - 15% питьевой водой

Расход: 12 ÷ 14 м²/л в зависимости от степени поглощения подложки

Инструменты для нанесения: большая кисть, синтетическая губка

Фиксирующие средства:	Crilux или Neofix компании OIKOS
Грунтовки:	Fondo Murales компании OIKOS
Температура нанесения:	+10 °C ÷ +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время высыхания на ощупь:	1 ч (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время высыхания для возможности мытья:	7 дней (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента:	водой

Технические характеристики: продукт

Состав:	акриловые сополимеры в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, отборные наполнители, добавки, облегчающие нанесение
Удельный вес:	1,15 кг/л ±3%
Ph:	8 ÷ 9
Вязкость:	2000 ÷ 3000 CPS (RVT 20 оборотов/мин.при 25 °C)
Температура хранения:	+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза.
Реакция на огонь:	отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Водопоглощение:	среднее: W24 0,149 кг/м ² /t1/2 (UNI EN 1062-3:2001)
Парогазопроницаемость (Sd):	высокая; Sd: 0,011 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Устойчивость к мытью:	Класс 2 (UNI EN ISO 11998:2003)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ I; VOC: 40 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвет:	По колеровочной карте
Фасовка	1 – 2,5 л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно

предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. При необходимости нанести акриловые изолирующие продукты типа CRILUX или NEOFIX компании OIKOS. Нанести один или два слоя основы типа Fondo Murales компании OIKOS для получения белой и однородной поверхности. Неравномерно большой кистью в отдельных местах нанести продукт ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ, разведенный на 10 - 15% водой. Затем сразу же приступить к обработке всей поверхности круговыми движениями синтетической губкой до получения равномерного покрытия на всей поверхности.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв.м., включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.